

CAS N°: 1309-48-4

Especificaciones técnicas

MgO (Óxido de Magnesio)	83,00 min % - 88,95% máx
Contenido en Mg	50,05 min % - 88,95% máx
CaO (Óxido de Calcio)	3,50 min % - 4,50% máx
SiO ₂ (Óxido de Silicio)	4,50 min % - 6,20% máx
Fe ₂ O ₃ (Óxido de Hierro)	0,40 min % - 1,00% máx
Al ₂ O ₃ (Óxido de Aluminio)	0,15 min % - 0,30% máx
Pérdida por ignición	2,50 min % - 5,00% máx

Propiedades Físicas:

500μ	0,00 max %
300μ	10,00 max %
(-)300μ	90,00 min %

* Transcripción literal de la ficha técnica del proveedor